

2021年度 第3回 鋼材規格三者委員会 資料15・16補足（修正版）

規格番号	JIS G 3101 追補1、JIS G 3106 追補1
規格名称	JIS G 3101：一般構造用圧延鋼材 JIS G 3106：溶接構造用圧延鋼材
担当主査名	山本 治
1. 改正の背景・目的	
JIS G 0203（鉄鋼用語：製品及び品質）を2022年度改正に向け作業中である。その中で、JIS G 3101及びJIS G 3106の“鍛錬成形比”的定義が、今回審議予定の製品規格と不整合があり、また一部不正解なことより、追補1として改正する。	
2. 改正ポイント	
1) JIS G 3101の3.7（鍛錬成形比）及びJIS G 3106の3.3（鍛錬成形比）用語定義を、今回審議予定の製品規格〔JIS G 4401（炭素工具鋼鋼材）〕で規定している定義に整合するよう、“変形の大きさの度合いであり、鋳造時の断面積と熱間押出し後の断面積の比”に修正する。	

追補 1 のまえがき

この **JIS G 3101** の追補 1 は、産業標準化法に基づき、経済産業大臣が **JIS G 3101:2020** を改正した内容だけを示すものである。**JIS G 3101:2020** は、この追補 1 の内容の改正がされ、**JIS G 3101:9999** となる。

なお、令和 XX 年 XX 月 XX 日（12か月）までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS G 3101:2020** を適用してもよい。

一般構造用圧延鋼材 (追補 1)

Rolled steels for general structure
(Amendment 1)

JIS G 3101:2020 を、次のように改正する。

箇条 3 (用語及び定義) の **3.7** (鍛錬成形比) を、次に置き換える。

3.7

鍛錬成形比

変形の大きさの度合いであり、鋳造時の断面積と熱間押出し後の断面積の比